



BESKRIVNING

SikaFogskum MP är ett ljusgult, 1-komponent, tixotrop, snabbhärdande polyuretanskum i 510 ml aerosolflaska. Genom flaskans konstruktion kan hållas i valfri position, rättvänd, uppochnar eller liggande. SikaFogskum MP är dammtorr efter ca 10 minuter och kan, när det är nödvändigt, renskas efter 1 - 2 timmar med en kniv. SikaFogskum MP kan användas på rena, torra eller fuktiga ytor vid lufttemperatur ned till +5°C. Skumvolymen blir ca 15-17 liter vid +20°C, vid lägre temperaturer minskar mängden skum. Det härdnade skummet skall alltid skyddas mot solljus med en täcklist eller övermålas. SikaFogskum MP kan ej användas mot polyeten eller polypropen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

SikaFogskum MP används bl a till utfackningspartier och isolering mellan syll och bottenplatta, omkring fönster och dörrar samt på övriga ställen där en isolerande utfyllning är nödvändig, dvs ej för rörelseupptagande fogar. Vid isolering i slutna hålrum ska det alltid borras avluftningshål.

TEKNISKA DATA

| | |
|---|--|
| Skrymdensitet | ca.25 kg/m ³ |
| Mängd slutna celler enl. ASTM D2856, bestämt på skurna provkroppar med dim. 25x25x25 mm | 70-80 % |
| Ånggenomgång | 70 g/m ² / 24 tim (DIN 53 429) |
| Tryckspänning vid 10 % kompression | 9,2 N/cm ² |
| Skjuvhållfasthet | >15 N/cm ² (DIN 53 427) |
| Tryckhållfasthet | >4 N/cm ² (DIN 53 421) |
| Draghållfasthet | >7 N/cm ² (DIN 53 429) |
| Temperaturbeständighet | -40° C - +100° C (härdat skum) |
| Vattenabsorption | 2% (DIN 53 429) |
| Åldringsbeständighet | God |
| Lagringstid | Ca 12 mån. efter tillverkningsdatum i oöppnad behållare vid torr vid torr och sval lagring. (Bäst före datum stämplat på flaskans botten) Flaskan skall dock förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning. |

FÖRBEHANDLING

Vidhäftningsytorna skall vara rena och fria från olja, fett och lösa partiklar. Vid låg luftfuktighet skal-lytorna fuktas med vatten med hjälp av en blomspruta.

BRUKSANVISNING

Förvara Skumflaskan i rumstemperatur (+20°C) minst 1 dygn före användning. Skaka flaskan 20-25 ggr så att innehållet är väl blandat. Skruva på det medföljande plaströret på flaskans ventil. Skumma först 2-3 sekunder i en sopsäck eller dylikt så att "vispgräddskonsistens" erhålles. Fyll fogen till 30-40 %. Skummet expanderar ytterligare under härdningen.

RENGÖRING

SikaFogskum MP som ej härdat avlägsnas med ColmaRengöring eller aceton. Härdat skum kan bara avlägsnas mekaniskt.

HÄLSA OCH MILJÖ

HÄLSOSKADLIG. I övrigt, se separat varuinformation.